

Breston PE155X

POWŁOKA EPOKSY-NOWOLAKOWA TRUDNOŚCIERALNA

Opis produktu	Dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa powłoka epoksy-nowolakowa o zwiększonej odporności na ścieranie;
Zastosowanie	Do ochrony powierzchni betonowych i metalowych przed czynnikami ścierającymi, mediami w agresywnych środowiskach chemicznych;
Właściwości	Zawiera wypełniacz ceramiczny kulisty; wymaga wygrzewania;
Instrukcja użycia	<p><u>Wymagania:</u></p> <p>Temperatura powietrza: 8 - 30°C Dopuszczalny przy aplikacji chwilowy (do 8 godzin) zakres temperatur powietrza od 3 do 40°C</p> <p>Wilgotność powietrza: do 85%</p> <p>Uwagi: brak przeciągów; stosować nagrzewnice lub lepiej klimatyzatory; zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej, zwłaszcza przed poranną aplikacją; w takim przypadku włączyć nagrzewnicę.</p> <p>Temperatura podłoża: minimum 3°C powyżej punktu rosy.</p> <p>Wilgotność podłoża: patrz: Produkty powiązane (ostatnia strona)</p> <p>Warunki aplikacji gruntu: dopuszcza się chwilowy (do 8 godzin) rozszerzony zakres temperatur i wilgotności – patrz produkty powiązane.</p> <p>BHP: stosować rękawice i okulary ochronne oraz dobrą wentylację.</p> <p><u>Przygotowanie powierzchni:</u></p> <p>Stal: obróbka strumieniowo-ścierna najlepiej do stopnia czystości Sa 2 1/2.</p> <p>Stal nierdzewna: odtłuszczenie i zmatowienie drobną włókniną ścierną</p> <p>Aluminium: odtłuszczenie i zmatowienie drobną włókniną ścierną lub obróbka chemiczna</p> <p>Ocynk: odtłuszczenie i zmatowienie drobną włókniną ścierną</p> <p>Beton C20/25: oczyszczenie z zanieczyszczeń z pomocą frezarki, śrutownicy, szlifierki lub obróbkę strumieniowo-ścierną; odkurzenie. Dla słabo oczyszczonego betonu patrz: produkty powiązane.</p> <p>Technika nakładania: • Paca metalowa</p>

	Proporcje mieszania: 4 : 1 (wagowo, składnik A : B)																														
	Instrukcja mieszania: w każdym przypadku należy doprowadzić system (oba składniki) do temperatury najlepiej ok. 20°C; mieszać 2 minuty; następnie przenieść masę do innego naczynia i domieszać																														
	Ilość warstw: 1 – 2																														
	Grubość powłoki na mokro: Min. 2mm																														
	Czas aplikacji: do 60 minut w temp. 20°C (100g), większe ilości szybciej ulegają utwardzeniu.																														
	Czas po którym możliwe jest nanoszenie następnych warstw: w temp. 20°C wynosi 3 - 48 godzin;																														
	Warunki utwardzania: (dwie opcje) – po nałożeniu wszystkich warstw w temperaturze otoczenia																														
	1. 3 dni w temperaturze otoczenia + 2 godziny w 60°C (odporność chemiczna) 2. 3 dni w temperaturze otoczenia + 2 godziny w 120°C (odporność chemiczna i termiczna)																														
	Czas po którym możliwa jest eksploatacja powłoki: natychmiast po utwardzeniu																														
	Czyszczenie narzędzi: aceton, rozpuszczalniki do epoksydów;																														
Środki ostrożności: dostępne w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego;																															
Zużycie	2,5kg/m ² przy grubości 1mm Zużycia praktyczne może odbiegać od podanego zużycia teoretycznego; dotyczą temperatury surowca jak i otoczeni 20°C; w niższych zużycie może być wyższe; także pozostałości w opakowaniach, starty przy mieszaniu mogą powodować zwiększenie zużycia; dobra praktyka powinna przewidywać do 30% większe zużycie materiału w stosunku do założenia teoretycznego.																														
Odporność termiczna długookresowa	140°C w środowisku suchym;																														
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Breston PE155X</th> <th>odporność</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Kwas siarkowy 20%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas siarkowy 50%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas siarkowy 70%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas siarkowy 98%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas solny 20%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas solny 37%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas azotowy 20%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas azotowy 35%</td><td>krótkotrwały kontakt</td></tr> <tr><td>Kwas azotowy 65%</td><td>krótkotrwały kontakt</td></tr> <tr><td>Kwas fosforowy 20%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas fosforowy 50%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas fosforowy 85%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas fosforowy 100%</td><td>odporna</td></tr> <tr><td>Kwas chromowy 20%</td><td>odporna</td></tr> </tbody> </table>	Breston PE155X	odporność	Kwas siarkowy 20%	odporna	Kwas siarkowy 50%	odporna	Kwas siarkowy 70%	odporna	Kwas siarkowy 98%	odporna	Kwas solny 20%	odporna	Kwas solny 37%	odporna	Kwas azotowy 20%	odporna	Kwas azotowy 35%	krótkotrwały kontakt	Kwas azotowy 65%	krótkotrwały kontakt	Kwas fosforowy 20%	odporna	Kwas fosforowy 50%	odporna	Kwas fosforowy 85%	odporna	Kwas fosforowy 100%	odporna	Kwas chromowy 20%	odporna
Breston PE155X	odporność																														
Kwas siarkowy 20%	odporna																														
Kwas siarkowy 50%	odporna																														
Kwas siarkowy 70%	odporna																														
Kwas siarkowy 98%	odporna																														
Kwas solny 20%	odporna																														
Kwas solny 37%	odporna																														
Kwas azotowy 20%	odporna																														
Kwas azotowy 35%	krótkotrwały kontakt																														
Kwas azotowy 65%	krótkotrwały kontakt																														
Kwas fosforowy 20%	odporna																														
Kwas fosforowy 50%	odporna																														
Kwas fosforowy 85%	odporna																														
Kwas fosforowy 100%	odporna																														
Kwas chromowy 20%	odporna																														

Kwas octowy 10%	krótkotrwały kontakt
Kwas octowy 100%	nieodporna
Kwas mlekowy 3%	odporna
Kwas mlekowy 10%	odporna
Wodorotlenek sodu 20%	odporna
Wodorotlenek sodu 50%	odporna
Wodorotlenek amonu 25%	odporna
Wodorotlenek wapnia	odporna
Węglan wapnia szlam	odporna
Węglan sodu 25%	odporna
Chlorek sodu (nasyc.)	odporna
Chlorek żelaza II i III (nasyc.)	odporna
Siarczan sodu (nasyc.)	odporna
Azotan sodu (nasyc.)	odporna
Benzyna ołowiowa	odporna
Benzyna bezołowiowa	odporna
Nafta	odporna
Olej opałowy	odporna
Olej napędowy	odporna
Ksylen	odporna
Toluen	odporna
Aceton 10%	odporna
Aceton 100%	odporna
Chlorek metylenu	krótkotrwały kontakt
MEK	odporna
Benzen	odporna
Styren	odporna
Alkohol etylowy 40%	odporna
Alkohol etylowy 96%	odporna
Alkohol metylowy 100%	odporna
Podchloryn sodowy 15%	odporna
Perhydrol 3%	odporna
Perhydrol 30%	nieodporna
Woda demineralizowana	odporna
Olej mineralny	odporna
Fenol 10%	odporna
Mazut gorący	odporna
Woda gorąca	odporna

Tabela poglądowa.

Próbki powłok utwardzono zgodnie z podanymi warunkami utwardzania (wg Instrukcji użycia zawartej w karcie technicznej wyrobu). Następnie zanurzono w badanej cieczy na 365 dni w temperaturze 20°C lub wyższej zgodnie z badaniem odporności próbki w danej temperaturze. Po 365 dniach, wysuszeniu próbki, badano wagę, twardość, grubość powłoki oraz wygląd powierzchni (po 28 dniach badano tylko twardość).

*dla substancji, na które powłoka jest nieodporna przy ciągłym zanurzeniu, dopuszczalne jest zachłapanie (możliwe wystąpienie przebarwień); substancja powinna być niezwłocznie usunięta z powierzchni powłoki

**krótkotrwały kontakt - kontakt do 3 dni

Powłoka może zmieniać kolor pod wpływem niektórych substancji i/ lub światła słonecznego nie tracąc właściwości ochronnych.

Warunki składowania

Przechowywać w temperaturze 5 - 30°C w suchych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach;

Składnik A produktu w niskich temperaturach ma tendencje do krystalizacji – jeśli zachodzi potrzeba (wyrób uzyskuje twardość) materiał podgrzać np. grzałką wewnętrzną.

Czas przydatności do użycia:

12 miesięcy;

Breston Sp. J.

ul. Żurawia 61, 62-002 Złotniki

+48 61 670 60 50

www.breston.pl info@breston.pl



Opakowania	Komplet (dwa składniki) - 25kg;
Dostępne kolory	Jasnopopielaty;
Produkty powiązane	<p>Grunt na beton:</p> <ul style="list-style-type: none"> Breston GE19X (bezpuszczalnikowy) / Breston GE29X (rozpuszczalnikowy); <p>Zwiększenie przyczepności (tylko powierzchnia sucha):</p> <ul style="list-style-type: none"> do aluminium, ocynku, stali nierdzewnej, słabo oczyszczonej stali: Breston GE19X (bezpuszczalnikowy) / Breston GE29X (rozpuszczalnikowy);
Ochrona środowiska	Informacje w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.
Uwagi prawne	<p>Informacje podane w karcie są wynikiem doświadczenia firmy Breston i przekazane w dobrej wierze. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialności za produkty źle przechowywane. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie niewłaściwego produktu po utwardzeniu a wynikającego ze złego rzemiosła, czy nieodpowiednich warunków otoczenia podczas aplikacji. Reklamacje dotyczące odspojenia produktu w wyniku złego przygotowania powierzchni oraz stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem nie będą rozpatrywane.</p> <p>Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użycia. Produkt musi być stosowany zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach przewidzianych w karcie technicznej i innych zaleceń firmy Breston.</p> <p>W przypadku zmiany warunków zastosowania, innych warunków klimatycznych, aby uzyskać deklarowane własności użytkowe produktu, zawsze należy skontaktować się z firmą Breston w celu uzyskania aprobaty i wytycznych stosowania, jeszcze przed rozpoczęciem stosowania materiału.</p> <p>W przypadku firm wykonawczych nieautoryzowanych przez firmę Breston, konieczne jest wykonanie przez te firmy prób z materiałem do konkretnego zastosowania, jeszcze przed rozpoczęciem stosowania materiału.</p>