

Breston FV345

FUGA WINYLOESTROWA

Opis produktu	Fuga winyloestrowa.																				
Zastosowanie	W obiektach narażonych na bardzo wysoką agresję chemiczną.																				
Właściwości	Może być nakładana do 10mm szerokości spoiny w poziomie i pionie.																				
Instrukcja użycia	Wymagania: <table><tr><td>Temperatura podłoża:</td><td>10 - 30°C</td></tr></table> Dopuszcza się przy aplikacji chwilową (do 8 godzin) temperaturę podłoża od 5°C. Powyżej 30°C powinno się unikać aplikacji ze względu na znaczne skrócenie czasu przydatności do użycia. <table><tr><td>Wilgotność powietrza:</td><td>do 75%</td></tr></table> Uwagi Utrzymywać lekki przeciąg lub usuwać styren za pomocą wyciągu. Zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej, na podłożu jak i na położonych fugach, zwłaszcza przed poranną aplikacją. W takim przypadku włączyć wcześniej nagrzewnice, aby temu zapobiec. BHP Stosować rękawice i okulary ochronne lepiej maskę na twarz oraz dobrą wentylację. <table><tr><td>Proporcje mieszania:</td><td> • Breston FV345 – 1kg • Metox BW-85 – 5ml </td></tr><tr><td>Nakładanie:</td><td>paca gumowa</td></tr><tr><td>Wyglądanie spoin:</td><td>styrenem za pomocą gąbki naturalnej lub odpornej na styren</td></tr><tr><td>Czas aplikacji (obróbki):</td><td>do 60 minut w temp. 20°C</td></tr><tr><td>Warunki utwardzania:</td><td>temperatura otoczenia</td></tr><tr><td>Czas po którym możliwa jest eksploatacja lekka/pełna:</td><td>w temp. 20°C - 48 godzin/4 dni</td></tr><tr><td>Czyszczenie narzędzi:</td><td>aceton</td></tr><tr><td>Środki ostrożności:</td><td>dostępne w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego</td></tr></table>	Temperatura podłoża:	10 - 30°C	Wilgotność powietrza:	do 75%	Proporcje mieszania:	• Breston FV345 – 1kg • Metox BW-85 – 5ml	Nakładanie:	paca gumowa	Wyglądanie spoin:	styrenem za pomocą gąbki naturalnej lub odpornej na styren	Czas aplikacji (obróbki):	do 60 minut w temp. 20°C	Warunki utwardzania:	temperatura otoczenia	Czas po którym możliwa jest eksploatacja lekka/pełna:	w temp. 20°C - 48 godzin/4 dni	Czyszczenie narzędzi:	aceton	Środki ostrożności:	dostępne w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
Temperatura podłoża:	10 - 30°C																				
Wilgotność powietrza:	do 75%																				
Proporcje mieszania:	• Breston FV345 – 1kg • Metox BW-85 – 5ml																				
Nakładanie:	paca gumowa																				
Wyglądanie spoin:	styrenem za pomocą gąbki naturalnej lub odpornej na styren																				
Czas aplikacji (obróbki):	do 60 minut w temp. 20°C																				
Warunki utwardzania:	temperatura otoczenia																				
Czas po którym możliwa jest eksploatacja lekka/pełna:	w temp. 20°C - 48 godzin/4 dni																				
Czyszczenie narzędzi:	aceton																				
Środki ostrożności:	dostępne w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego																				
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C (wg. PN-EN 13529)	Spoiwo odporne chemicznie na szereg substancji stężonych nieorganicznych i organicznych, również w podwyższonych temperaturach. Dopuszcza się powstania przebarwień fugi w kontakcie z substancjami chemicznymi.																				
Zużycie	spoinowanie - 0,5 – 2,5kg na m² płytek w zależności o szerokości spoin i wymiaru płytek Podane są zużycie teoretyczne bez strat - dotyczą temperatury 20°C surowca jak i otoczenia. Straty powstają, w wyniku nakładania w niższych jak i wyższych temperaturach, w postaci ciekłych i utwardzonych pozostałościach w opakowaniach.																				

Maksymalna temperatura stosowania	105°C
Warunki składowania	Przechowywać w temperaturze 5 - 30°C w suchych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Nie wystawiać na słońce.
Czas przydatności do użycia:	2 miesiące
Opakowania	FV345 – 20,1kg
Kolorystyka	Popielaty
Ochrona środowiska	Informacje dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.
Uwagi prawne	Informacje podane w karcie są wynikiem doświadczenia firmy Breston i przekazane w dobrej wierze. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialności za produkty źle przechowywane. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie niewłaściwego produktu po utwardzeniu a wynikającego ze złego rzemiosła, czy nieodpowiednich warunków otoczenia podczas aplikacji. Reklamacje dotyczące odspojenia produktu w wyniku złego przygotowania powierzchni oraz stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem nie będą rozpatrywane. Produkt jest przeznaczony tylko do profesjonalnego użycia. Produkt musi być stosowany zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach przewidzianych w karcie technicznej i innych zaleceń firmy Breston. W przypadku zmiany warunków zastosowania, innych warunków klimatycznych, aby uzyskać deklarowane własności użytkowe produktu, zawsze należy skontaktować się z firmą Breston w celu uzyskania aprobaty i wytycznych stosowania, jeszcze przed rozpoczęciem stosowania materiału. Należy przechowywać wyniki pomiarów niezbędnych do prawidłowej aplikacji materiału wg wymagań zawartych w niniejszej w karcie technicznej. W przypadku firm wykonawczych nieautoryzowanych przez firmę Breston, konieczne jest wykonanie przez te firmy prób z materiałem do konkretnego zastosowania, jeszcze przed rozpoczęciem stosowania materiału.