

Breston PM10

GRUNT POLIMOCZNIKOWY

Opis produktu	Grunt polimocznikowy.																						
Zastosowanie	Do wykonywania gruntów pod posadzki polimocznikowe.																						
Właściwości	Paroprzepuszczalny.																						
Instrukcja użycia	Wymagania <table><tr><td>Temperatura podłoża:</td><td>5 - 30°C, optymalnie 15 - 20°C., minimum 3°C powyżej punktu rosy</td></tr><tr><td>Wilgotność powietrza:</td><td>do 85%</td></tr><tr><td>Wilgotność podłoża:</td><td>wyczuwalny suchy beton</td></tr><tr><td>BHP</td><td>Stosować rękawice i okulary ochronne oraz dobrą wentylację.</td></tr></table> Przygotowanie powierzchni/gruntowanie <table><tr><td>Beton C20/25:</td><td>Co najmniej 7 dniowy, w klasie min. C20/25, oczyścić z zanieczyszczeń (mleczko wapienne czy nabyte zanieczyszczenia) z pomocą frezarki, śrutownicy, szlifierki lub obróbkę strumieniowo-ścierną lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem; jeśli stwierdzono wady betonu takie jak: ubytki, pęknięcia, naprawić. Naciąć posadzkę betonową wzdłuż ścian, w celu lepszego zakotwienia posadzki polimocznikowej.</td></tr><tr><td>Technika nakładania:</td><td> - paca metalowa, - wałek malarski </td></tr></table> Proporcje mieszania: <table><tr><td></td><td>PM10</td></tr><tr><td>Składnik A (biała emulsja)</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Składnik B (brązowy utw.)</td><td>3,0</td></tr><tr><td>Składnik C (barwnik)</td><td>2,0</td></tr><tr><td>Suma</td><td>7,5kg</td></tr></table> Instrukcja mieszania W każdym przypadku należy doprowadzić system (oba składniki) do temperatury najlepiej ok. 15°C. Do czystego naczynia wlać składnik A - biała emulsja - wymieszać, następnie wlać składnik B -brązowy utwardzacz oraz składnik C - barwnik; wszystko intensywnie mieszać ok. 1 minuty (800 - 1000 obr./min.), następnie przelać do innego naczynia i domieszać.	Temperatura podłoża:	5 - 30°C, optymalnie 15 - 20°C., minimum 3°C powyżej punktu rosy	Wilgotność powietrza:	do 85%	Wilgotność podłoża:	wyczuwalny suchy beton	BHP	Stosować rękawice i okulary ochronne oraz dobrą wentylację.	Beton C20/25:	Co najmniej 7 dniowy, w klasie min. C20/25, oczyścić z zanieczyszczeń (mleczko wapienne czy nabyte zanieczyszczenia) z pomocą frezarki, śrutownicy, szlifierki lub obróbkę strumieniowo-ścierną lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem; jeśli stwierdzono wady betonu takie jak: ubytki, pęknięcia, naprawić. Naciąć posadzkę betonową wzdłuż ścian, w celu lepszego zakotwienia posadzki polimocznikowej.	Technika nakładania:	- paca metalowa, - wałek malarski		PM10	Składnik A (biała emulsja)	2,5	Składnik B (brązowy utw.)	3,0	Składnik C (barwnik)	2,0	Suma	7,5kg
Temperatura podłoża:	5 - 30°C, optymalnie 15 - 20°C., minimum 3°C powyżej punktu rosy																						
Wilgotność powietrza:	do 85%																						
Wilgotność podłoża:	wyczuwalny suchy beton																						
BHP	Stosować rękawice i okulary ochronne oraz dobrą wentylację.																						
Beton C20/25:	Co najmniej 7 dniowy, w klasie min. C20/25, oczyścić z zanieczyszczeń (mleczko wapienne czy nabyte zanieczyszczenia) z pomocą frezarki, śrutownicy, szlifierki lub obróbkę strumieniowo-ścierną lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem; jeśli stwierdzono wady betonu takie jak: ubytki, pęknięcia, naprawić. Naciąć posadzkę betonową wzdłuż ścian, w celu lepszego zakotwienia posadzki polimocznikowej.																						
Technika nakładania:	- paca metalowa, - wałek malarski																						
	PM10																						
Składnik A (biała emulsja)	2,5																						
Składnik B (brązowy utw.)	3,0																						
Składnik C (barwnik)	2,0																						
Suma	7,5kg																						

KARTA TECHNICZNA
data wydania/aktualizacji: 12-04-2023

	Instrukcja nakładania	Nanieść na podłoże betonowe możliwe szybko (5 minut).
	Czas aplikacji:	do 15 minut w temp. 15°C
	Czas po którym możliwe jest nanoszenie następnych warstw w temp. 15°C:	8 - 48 godzin (po przekroczeniu czasu warstwę lekko przeszlifować)
	Warunki utwardzania:	temperatura otoczenia
	Czyszczenie narzędzi:	aceton
	Środki ostrożności:	dostępne w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
Zużycie	0,2 - 1 kg/m ² Podane są zużycie teoretyczne bez strat - dotyczą temperatury 20°C surowca jak i otoczenia. Straty powstają, w wyniku nakładania w niższych jak i wyższych temperaturach, w postaci ciekłych i utwardzonych pozostałościach w opakowaniach. Stosowana technika nakładania (natrysk generuje znacznie wyższe zużycie od nakładania wałkiem lub pędzlem) doświadczenie ekipy wykonawczej czy wysoka porowatość podłoża mają istotny wpływ na zużycie surowca.	
Warunki składowania	Przechowywać w temperaturze 5 - 30°C w suchych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.	
Czas przydatności do użycia:	12 miesięcy	
Opakowania	Komplet - 7,5 kg	
Ochrona środowiska	Informacje dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.	
Uwagi prawne	Informacje podane w karcie są wynikiem doświadczenia firmy Breston i przekazane w dobrej wierze. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialności za produkty źle przechowywane. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie niewłaściwego produktu po utwardzeniu a wynikającego ze złego rzemiosła, czy nieodpowiednich warunków otoczenia podczas aplikacji. Reklamacje dotyczące odspojenia produktu w wyniku złego przygotowania powierzchni oraz stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem nie będą rozpatrywane. Produkt jest przeznaczony tylko do profesjonalnego użycia. Produkt musi być stosowany zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach przewidzianych w karcie technicznej i innych zaleceń firmy Breston. W przypadku zmiany warunków zastosowania, innych warunków klimatycznych, aby uzyskać deklarowane właściwości użytkowe produktu, zawsze należy skontaktować się z firmą Breston w celu uzyskania aprobaty i wytycznych stosowania, jeszcze przed rozpoczęciem stosowania materiału. Należy przechowywać wyniki pomiarów niezbędnych do prawidłowej aplikacji materiału wg wymagań zawartych w niniejszej w karcie technicznej. W przypadku firm wykonawczych nieautoryzowanych przez firmę Breston, konieczne jest wykonanie przez te firmy prób z materiałem do konkretnego zastosowania, jeszcze przed rozpoczęciem stosowania materiału.	